

ゴム、プラスチック用下塗り塗料

# E-3プライマー

ガンマーケミカル株式会社

本社工場 〒581-0071

大阪府八尾市北久宝寺2-1-44

TEL 0729-22-0841 FAX 0729-91-3952

## ゴム、プラスチック下塗り塗料

## E-3プライマー

ガンマーケミカル株式会社

特 長	各種ゴム類、プラスチック類にコーティングできます																				
適用素材	各種ゴム、プラスチック																				
種類	シリコン系プライマー																				
性 状	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">色 調</td> <td>クリヤー</td> </tr> <tr> <td>比 重</td> <td>0.65 (20℃)</td> </tr> <tr> <td>溶剤区分</td> <td>第2種有機溶剤含有物</td> </tr> <tr> <td>危険物表示</td> <td>第4種第1石油類</td> </tr> <tr> <td>塗装方法</td> <td>スプレー、ハケ塗り等ができます。</td> </tr> <tr> <td>塗り回数</td> <td>1回</td> </tr> <tr> <td>塗膜乾燥</td> <td>5分以上 (25℃、50%RH)</td> </tr> <tr> <td>希 釈</td> <td>原液使用</td> </tr> <tr> <td>荷 姿</td> <td>100g 500g</td> </tr> <tr> <td>適 用</td> <td>E-50M、E-70M、E-41SRをシリコンゴム以外に塗布の場合ご使用ください。 それ以外にも密着向上剤として使用可能です。 ご使用の際は弊社にご相談ください。</td> </tr> </table>	色 調	クリヤー	比 重	0.65 (20℃)	溶剤区分	第2種有機溶剤含有物	危険物表示	第4種第1石油類	塗装方法	スプレー、ハケ塗り等ができます。	塗り回数	1回	塗膜乾燥	5分以上 (25℃、50%RH)	希 釈	原液使用	荷 姿	100g 500g	適 用	E-50M、E-70M、E-41SRをシリコンゴム以外に塗布の場合ご使用ください。 それ以外にも密着向上剤として使用可能です。 ご使用の際は弊社にご相談ください。
色 調	クリヤー																				
比 重	0.65 (20℃)																				
溶剤区分	第2種有機溶剤含有物																				
危険物表示	第4種第1石油類																				
塗装方法	スプレー、ハケ塗り等ができます。																				
塗り回数	1回																				
塗膜乾燥	5分以上 (25℃、50%RH)																				
希 釈	原液使用																				
荷 姿	100g 500g																				
適 用	E-50M、E-70M、E-41SRをシリコンゴム以外に塗布の場合ご使用ください。 それ以外にも密着向上剤として使用可能です。 ご使用の際は弊社にご相談ください。																				
塗 装 方 法	<p>本製品は、被塗面の改質を目的として開発されたプライマーで塗布状態は無色透明ですがその状態で効果を発揮いたします。ハケ、スプレー等で被塗面が濡れる程度で塗装してください。塗布量は、25～50g/m<sup>2</sup>程度です。</p> <p>*スプレーの場合は飛散が多く塗着効率が低下しますので上記塗布量より増加する場合があります。</p>																				
注 意 事 項	<p>塗膜、塗布量は標準数値です。塗装物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件、被塗装物温度、希釈率、により幅を生じ膜厚、塗布量が増減します。気温5℃以下の時、雨天の場合は塗装しないで下さい。</p>																				