


E-50M  
製品説明書 1 / 2  
20171005

ゴム用特殊塗料

E-50M

 **ガンマーケミカル株式会社**

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44  
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23  
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

ゴム用特殊塗料

E-50M

特長	☆各種ゴムにコーティングできます。 ☆硬化後はゴム弾性被膜を形成する事により基材の変形（屈曲、延伸）にも良く追従します。 ☆撥水性があります。 ☆耐久性、耐候性に優れます。																						
適用素材	シリコンゴム、EPDM、ウレタンゴム等																						
用途	シリコン系塗料																						
性状	<table><tr><td>色調</td><td>各色</td></tr><tr><td>比重</td><td>約1.0（20℃）調合後（色により変動があります。）</td></tr><tr><td>危険物表示</td><td>第4類第2石油類</td></tr><tr><td>溶剤区分</td><td>第2種有機溶剤</td></tr><tr><td>塗装方法</td><td>ハケ、ローラー、スプレー塗りができます。</td></tr><tr><td>混合比率</td><td>カラーベース：クリヤーベース＝40：60（w t %）</td></tr><tr><td>可使時間</td><td>冬場2時間程度 夏場1時間程度</td></tr><tr><td>標準塗布量</td><td>100～200 g / m<sup>2</sup> / 回</td></tr><tr><td>塗膜乾燥</td><td>24時間以上（25℃ 50%RH）</td></tr><tr><td>希釈液</td><td>専用シンナー（50～100%程度）</td></tr><tr><td>荷姿</td><td>1kgセット 4kgセット 16kgセット</td></tr></table> <p>使用方法 ①カラーベース、クリヤーベースを混合攪拌する。 ②①で調合した溶液に専用シンナーで希釈する。</p>	色調	各色	比重	約1.0（20℃）調合後（色により変動があります。）	危険物表示	第4類第2石油類	溶剤区分	第2種有機溶剤	塗装方法	ハケ、ローラー、スプレー塗りができます。	混合比率	カラーベース：クリヤーベース＝40：60（w t %）	可使時間	冬場2時間程度 夏場1時間程度	標準塗布量	100～200 g / m <sup>2</sup> / 回	塗膜乾燥	24時間以上（25℃ 50%RH）	希釈液	専用シンナー（50～100%程度）	荷姿	1kgセット 4kgセット 16kgセット
色調	各色																						
比重	約1.0（20℃）調合後（色により変動があります。）																						
危険物表示	第4類第2石油類																						
溶剤区分	第2種有機溶剤																						
塗装方法	ハケ、ローラー、スプレー塗りができます。																						
混合比率	カラーベース：クリヤーベース＝40：60（w t %）																						
可使時間	冬場2時間程度 夏場1時間程度																						
標準塗布量	100～200 g / m <sup>2</sup> / 回																						
塗膜乾燥	24時間以上（25℃ 50%RH）																						
希釈液	専用シンナー（50～100%程度）																						
荷姿	1kgセット 4kgセット 16kgセット																						
注意事項	・ 調合後は、規定時間内でご使用ください。 ・ 塗膜、塗布量は標準数値です。塗装物の形状、素地の状態、塗装方法、気象条件被塗物の温度、希釈率により幅を生じ膜厚、塗布量が増減します。 ・ 気温5℃以下の時、雨天の場合は塗装しないでください。																						