


DW-270  
製品説明書 1/2  
20170301

特殊塗型材

# ガンマー DW-270

 **ガンマーケミカル株式会社**

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44  
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23  
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

## DW-270

- 組 成 無機質バインダー、ジルコニア
- 特 徴
- ☆ 鋳型との密着性が高い為、剥離がなくリコート性も良好です。
  - ☆ 鋳型に浸透しにくいので使用量が少ない。
  - ☆ 沈殿が少なく攪拌が容易です。
  - ☆ 窒素、塩素、ホルマリン等を含みません。
  - ☆ 鋳込時の鋳型強度劣化を防止します。
  - ☆ 冷やし金に発生する塗膜の剥離や、ガス欠陥を防止します。
  - ☆ 水性です。
  - ☆ ジルコニア系のフィラーを使用しているので鋳鋼に最適です。
  - ☆ 塗型特有のモロツキがなくハンドリング性が良好です。

## 混合物性状

色 調	白
粘 度 (KU)	70
(cSt)	600
比 重	1.64
不揮発分 (%)	78
p h	11
希 釈 液	水
希 釈 率	任意
組成	無機バインダー 5%
	ジルコニア 30%
	シリカ 40%
	水 25%
	100%

- 注意事項
- 十分に攪拌した後ご使用ください。
  - 砂型に塗布後は、水分をよく揮発させて下さい。
  - アルカリ性なので、保護具を着用しご使用ください。

上記データは予告無しの変更または未確認の経時変化を保証するものではありません。