

シェル中子用焼き付き防止材

KT-2

ガンマーケミカル株式会社

本社工場 〒581-0071
大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
TEL0729-22-0841 FAX0729-91-3952

九州営業所 〒816-0807
福岡県春日市宝町4-23
TEL092-591-6660 FAX092-591-6457

KT-2

製 品 名	KT-2
組 成	耐熱バインダー、特殊耐熱顔料、水
色 調	ホワイト
比 重	1.61
粘 度	72 (KU)
不 揮 発 分	60%
P H	11
荷 姿	5、15 Kg
用 途	シェル中子用焼き付き防止
特 長	シェル中子用で鑄湯圧が高い箇所の焼き付きを防止します。
使 用 方 法	使用しやすい濃度に希釈してよく焼き付く箇所にピンポイントでハケなどで塗布してください。
希 釈 液	水 0～10%で希釈。 *使用しやすい粘度に調整して下さい。