


ZIコート
製品説明書 1 / 2
20180608

耐熱封孔処理剤

Z I コ ー ト

 **ガンマーケミカル株式会社**

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

耐熱封孔処理剤
Z I コ ー ト

特 長	金属アルコキシドを主成分とした耐熱性の高い封孔処理剤となります。 封孔物の内部を耐熱性の高い酸化金属保護組織を作り基材の 強熱による劣化を軽減します。	
種 類	金属アルコキシドを用いた浸封孔処理液	
性 状	色 調	淡黄色透明
	粘 度	10mPa・s 以下
	比 重	1.0 (20℃)
	強熱残分	23% (1000℃)
危険警告	引 火 点	28℃
	危険物表示	第4類第2石油類
	溶剤区分	第2種有機溶剤
使用方法	封孔処理物のデッピング及び真空含浸方法。 200℃以下で加水分解反応を進行させ被膜にする。 (有機溶剤を蒸発させると加水分解反応が進みます。)	
荷 姿	1 k g	18 k g