


LSBコート
製品説明書 1 / 2
20160229

溶融金属付着防止コーティング材

フジ・ガンマー LSBコート

 **ガンマーケミカル株式会社**

本社工場 〒581-0071 大阪府八尾市北久宝寺2-1-44
Tel 0729-22-0841 Fax 0729-91-3952

九州営業所 〒816-0807 福岡県春日市宝町4-23
Tel 092-591-6660 Fax 092-591-6457

溶融金属付着防止コーティング材
フジ・ガンマー LSBコート

特 長 潤滑被膜を形成する事により、溶融金属（鋳鉄、アルミ、亜鉛等）の付着を防止し、基材を保護します。

種 類 無機質バインダー、耐熱性無機顔料

用 途 溶融金属の付着防止、素材の孔食防止

塗料性状	耐熱性	1000℃	
	PH	11~12	
	色 調	ホワイト	グリーン
	粘 度 (KU)	66	66
	比 重	1.06	1.11
	加熱残分 (%)	22	25

塗装条件	希 釈 液	水道水
	希 釈 率	0~5%
	塗装方法	ハケ、スプレー、エアレス
	塗装可能温度	気温5℃以上
	硬化条件	常温乾燥及び120℃×20~30分（溶媒成分が揮発すれば硬化）
	用具の洗浄	油脂類が残留しているとはじかれて塗装できない場合があります。平滑面への密着性が低いので、ブラスト面等の粗度を持った面に塗装して下さい。アルカリ性なので、塗料液が目に入らないように必ず保護メガネを着用して取り扱って下さい。

荷 姿 1kg、 5kg、 15kg

* 塗装仕様は弊社までご連絡下さい。